

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

Arcilla Sepiolita 15/30 Calcinada



APLICACIONES

- Absorbente para carreteras conforme a la norma NF P 98-190
- Absorbente de alta dureza para todo tipo de derrames.

Malla ASTM	mm	
> 14	> 1.40	Máx 1 %
14 - 60	1.40 - 0.25	Mín 97.5 %
< 60	< 0.25	Máx 1.5 %
Humedad (IR)		Máx 2 %
Densidad aparente (BS 1460)		0.58 g/cc
		+ 0.06 g/cc



CUALIDADES TÉCNICAS

Ensayos realizados por “Laboratoire Central des Ponts et Chaussees”, Paris.

- | | |
|---|-------|
| • Poder absorbente (NF T 90-361) | 110% |
| • Hidrocarburos | 126% |
| • Nivel de emisión de polvo (NF P 98-190) | 0.5 % |
| • Tasa de adherencia residual (NF P 98-190) | 95% |