

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

Arcilla Sepiolita 15/30



ANÁLISIS QUÍMICO

SiO ₂	0,31 %
Al ₂ O ₃	4,85 %
Fe ₂ O ₃	1,72 %
MgO	11,34 %
CaO	14,30 %
Na ₂ O	0,16 %
K ₂ O	0,74 %
TiO ₂	0,17 %
MnO	0,01 %
P ₂ O ₅	0,04 %
P.C	26,36 %

(Tolerancia de 20 % en SiO₂, Al₂O₃, MgO)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Humedad	Inf. a 14 %
Método Westinghouse	
Absorción de agua	90-120 %
Absorción de aceite	55-75 %
pH	8.5-10.0
Densidad aparente	700-825 g/l
Granulometría	
Superior a 30 mallas ASTM	0-3 %
Inferior a 60 mallas ASTM	Inf. a 25 %
30/60 mallas ASTM	72-100 %

FORMATOS

Sacos de plástico de 20 Kg.
Big Bag de 1.100 Kg.
A granel.

APLICACIONES

Arcilla Sepiolítica uso en alimentación animal ,
agente absorbente e inertización de residuos.

