

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

Arcilla Sepiolita 30/60



ANÁLISIS QUÍMICO

SiO ₂	42,92 %
Al ₂ O ₃	6,50 %
Fe ₂ O ₃	2,36 %
MgO	12,07 %
CaO	10,70 %
Na ² O	0,33 %
K ₂ O	1,21 %
TiO ₂	0,28 %
MnO	0,02 %
P ₂ O ₅	0,05 %
P.C	22,56 %

(Tolerancia de 20 % en SiO₂, Al₂O₃, MgO)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Humedad	Inf. a 14 %
Método Westinghouse	
Absorción de agua	100-130 %
Absorción de aceite	60-80 %
pH	8.5-10.0
Densidad aparente	650-775 g/l
Granulometría	
Superior a 30 mallas ASTM	15-25 %
Inferior a 60 mallas ASTM	0-5 %
30/60 mallas ASTM	70-85 %

FORMATOS

Sacos de plástico de 20 Kg.
Big Bag de 1.100 Kg.
A granel.

APLICACIONES

Arcilla Sepiolíticauso en alimentación animal ,
agente absorbente e inertizaciónde residuos.

