

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMA EXCELLENCE
-----------------	---------------------------

Pavimento de Interior para suelos industriales.

1. Campos de Aplicación

Acabado de pavimentos en fábricas y almacenes.

Acabado de soleras de garajes.

Aplicable sobre soportes de hormigón y aglomerado asfáltico (áreas interiores).

Consultar con el Departamento Técnico de Niberma cualquier aplicación no prevista en esta relación.

2. Sistema de Datos

		Producto	Consumo	Solicitud	Observaciones
Imprimación	Para Asfalto:	No necesita imprimación			
	Para Hormigón:	NIBERMA 70	0.20 kg./m ²	Rodillo	En el caso concreto de húmedos superior al 4% (por ejemplo, edad temprana de hormigón), NIBERMAPOX 75 se puede utilizar como una imprimación. Por favor, refiérase a las correspondientes fichas de datos de productos o de nuestro Servicio Técnico.
Recubrimiento	Capa Intermedia	NIBERMA 227 (NIBERMA 224, NIBERMA 226)	0.5 kg./m ² (0.5 kg./m ² 0.5 kg./m ²)	Llana dentada	

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Recubrimiento Sellado de Laca	Capa Superior	NIBERMA 227 (NIBERMA 224, NIBERMA 226)	2.5 kg./m ² (2.3 kg./m ² 2.3 kg./m ²)	Llana dentada	
Recubrimiento o Sellado de		NIBERMA 67 (NIBERMA 67 N)	0.15 kg./m ²	Rodillo	

3. Espesor total del sistema

El espesor del sistema es de aprox. 2mm

4. Preparación.

La solera sobre la que se harán las instalaciones debe ser firme, seca y no debe tener partículas sueltas ni sustancias quebradizas que perjudican su adhesión, como aceite, grasa, las señales de caucho, pintura u otros contaminantes.

Una barrera de humedad debe contener una subbase concreta (D.P.M. Membraba de Prueba Húmeda) y la humedad de la superficie de hormigón no debe ser superior al 4% (consulte con el equipo CM). La temperatura del sustrato debe ser de al menos 3°C por encima de la temperatura ambiente.

5. Aplicación.

Aplica la imprimación NIBERMA 70 sobre el sustrato pretratado concreto (en caso de asfalto no es necesaria la imprimación) utilizando en presión baja un equipo de rociar sin viento o un rodillo, la superposición y la nueva superposición para aclarar y obtener la mejor cobertura.

Para asegurar el sellado se aplican aproximadamente 0.5 kg./m² de NIBERMA 227 en la superficie, usando una Llana Dentada.



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Después de toda una noche, se aplicará lo restante de NIBERMA 227, 2.5 kg./m² con una Llana Dentada.

Selle la superficie con NIBERMA 67 mediante el uso de rodillos, extendiendo para eliminar las marcas del rodillo. La tasa de cobertura será, en este caso, de 0.15 kg./m² aproximadamente.

Por otra parte, NIBERMA 67 puede ser rociado en la superficie utilizando un equipo de pulverización de baja presión. La tasa de cobertura será, en este caso, de 0.20-0.25 kg./m² aproximadamente.

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.

Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Diciembre 2013