



Pistola



Brocha



Semiestables



No estables



Agitar antes de usar



Diluir con agua



Proteger de las heladas



Proteger del calor



Limpiar con agua

## Rubbol WF 361

**Descripción del producto** Base agua, satinado mate, pintura de alta elasticidad y cubrición para uso como base, fondo y acabado en construcciones de madera (Perfiles, machihembrado, vigas, aleros, construcciones de jardín, etc) sistema 3 manos un envase, para la renovación y reparación de sistemas antiguos intactos.

- Regula la humedad en la madera
- fácil aplicación
- Resistente al sudor y la saliva (según DIN EN 71, cap.3)

**Colores** Diferentes grados de brillo corresponden a distintas aplicaciones de color. Blanco y colores según RAL, Sikkens 4041 Color Concept y NCS

**Brillo** Satinado mate

**Composición** Dispersión pura acrílica

**Pigmentos** Dióxido de titanio, así como pigmentos de coloración orgánicos e inorgánicos

**Envases** 2,5 L, 10 L

**Aplicación** Brocha.

Pistola

Espesor en húmedo: 2 X 80-100µm

**Rendimiento** 60 - 80 ml/m<sup>2</sup>, según el procedimiento de la aplicación, tipo y capacidad de absorción de la madera (el valor exacto deberá determinarse a través de una prueba)

100 ml/m<sup>2</sup> (100µm de espesor en húmedo sin pérdidas)

**Dilución** En caso necesario, con un máximo del 5% de agua.

**Temperatura de aplicación** +10-30 °C para el sustrato, aire y producto aprox. 60 % H.R.

**Tiempos de secado** Secado a 23 °C / 50 % H.R.. DIN 50014. Secado al polvo: después de aprox. 30 minutos. Lijable: después de aprox. 4 horas

Repintable: tras aprox. 4 - 6 horas con producto base agua.

El secado depende del grosor de película y de la ventilación. Puede retrasarse en maderas con alto contenido en extractivos y por condiciones ambientales adversas de alta humedad y baja temperatura. Durante el secado, hay que asegurar que exista una temperatura adecuada y una circulación del aire correcta. Si las condiciones de secado no son respetadas no se puede garantizar los daños ocasionados.

**Limpieza de equipo** Limpiar inmediatamente tras su utilización con agua o agente limpiador ST 830\*

**Almacenaje** Estabilidad mínima de almacenamiento a temperatura de almacenaje de los envases cerrados: 1 año. Envases abiertos deben ser correctamente cerrados! Almacenar en estancia fresca pero protegida de las heladas.

**Eliminación de residuos** Sólo se enviarán a reciclar los recipientes sin resto alguno. A los restos de material se les aplicarán las disposiciones locales correspondientes. Un código adecuado de desecho de la UE para este material es: 08 01 12

**Indicaciones de peligro** De acuerdo con la normativa de la CE - hoja de datos de seguridad, punto 15.

**Disposiciones** Antes del uso se deberán leer siempre las instrucciones y la información del producto. En la utilización de productos de baja emisión también deberán cumplirse las normas de protección habituales.

**Reglas básicas** En algunos tipos de madera, y especialmente frondosas, puede producirse una decoloración natural como consecuencia los extractos existentes en la madera.

Para asegurar la correcta adherencia del sistema de pintado, el producto no debe ser lijado hasta el sustrato.

Cuando se utilizan los sistemas Sikkens, la humedad de la madera debe estar entre 12% y 15%, y la humedad relativa del aire no debe sobrepasar del 85%. De acuerdo con las directrices para los sistemas de recubrimiento de ventanas, publicados por el Comité Federal alemán para pintado y protección de bienes, y las recomendaciones del Instituto de Tecnología de Ventanas de Rosenheim, todos los elementos de madera de un edificio deben llevar aplicados, antes de su instalación, un fondo y una capa de intermedio (como mínimo 30 µm de película seca). El sustrato deberá estar seco y libre de polvo y grasa. La elección y utilización del sistema de pintado, especialmente de los colores, deben tenerse en cuenta. Los colores oscuros pueden llegar a soportar en exteriores una temperatura superficial excesiva (hasta 80 °C). Producto destinado a su utilización por profesionales y exclusivamente con arreglo a las recomendaciones de Sikkens.

**VOC** Valor límite de la UE para este producto (cat. A/d): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 80 g/l VOC.

**Información relevante** El sistema de pintado mencionado es solo un ejemplo, existe otros sistemas posibles. Le rogamos que tenga en cuenta las fichas técnicas correspondientes y que solicite asesoramiento sobre el sistema óptimo de pintado mediante los colaboradores de Sikkens o contacte con el departamento técnico.

**Recomendaciones de pintado** Imprimación

Rubbol WF 361

Rubbol SP 110 (Recomendado para maderas resinosas)

Masilla

Con Kodrin spachtel\* si es necesario

Fondo y acabado

Rubbol WF 361

Sistema de renovación:

Juntas en V y pequeñas roturas pueden sellarse con el sellador Kodrin WV\*. Preparación del sustrato: Degradado, eliminar todos los restos de pintura anteriores; Intacto, lijar toda la superficie. La madera sin tratar, si procede, deberá ser tratada con un impregnate.

**Sistema de recubrimiento: Para construcciones de madera no estable y semiestable.**

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimación impregnante | Rubbol WP 167 BPD                                                                                                                      |
| Impregnante             | Impregnante para maderas con clase de resistencia 3-5. Por favor no utilice más de un producto BPD en UN sistema.<br>Cetol WV 885 BPD+ |
| Imprimación             | Rubbol WF 361                                                                                                                          |
| Intermedio              | Rubbol WF 361                                                                                                                          |
| Acabado                 | Rubbol WF 361                                                                                                                          |

Todas las indicaciones contenidas en esta publicación de nuestros productos no representan ninguna indicación del estado de las mercancías. El estado, idoneidad, calificación y función así como el uso previsto de nuestras mercancías se determina exclusivamente según los contratos de venta respectivos en que las descripciones de producto sirven de base. En cada caso, las desviaciones estándar del sector están permitidas, salvo acuerdo en contrario por escrito. Todas las declaraciones reflejan el estado actual de la técnica. Para el recubrimiento de las estructuras mencionadas no ofrecemos ninguna garantía de integridad, ya que son sólo ejemplos. Debido a la gran cantidad de sustratos y las condiciones de uso, el comprador / usuario no será liberado de su obligación de controlar los materiales de manera profesional para su idoneidad de los fines previstos bajo su propia responsabilidad, sujeto a las condiciones de uso y al proceso, de conformidad con el estado actual de la técnica. Todos los productos deben estar pigmentados en colores aprobados por Sikkens salvo indicación por escrito. En otros aspectos, se aplicarán nuestros términos y condiciones de venta. Con la aparición de una nueva edición la actual pierde su validez.