

Natté 380


(ref. Screenprotectors: Ibiza 380)

DESIGNERS'
SELECTION



visual comfort

visi



FIBRA DE VIDRIO



OF = 5%

new collection

creativity

innovation



Desde hace varios años, Copaco ha sido considerada una de las principales empresas en el mercado de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Copaco ha establecido en los últimos años un exclusivo umbral de alta calidad.

Nuestra nueva “colección 2015-2018” constituye una excelente oportunidad para demostrar una vez más la excelencia en el mundo de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Este catálogo es una potente herramienta para ilustrar nuestra gama estándar completa, realizada conforme a las estrictas normativas europeas.

La colección se divide en siete temas con diseños bien diferenciados.

Primero llama la atención el tejido, luego el color crea un acento especial.

Esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste COPACO: creatividad e innovación.

Me gustaría dar las gracias a todos los clientes, agentes y a todo el equipo de Copaco que han hecho posible este nuevo enfoque y sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar esta exitosa colección.

Marc Vervisch
Presidente

Albert Carol
Gerente



FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 *(Ibiza 380)*



OF = 5%

visi

visual comfort

Muestra



FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 (Ibiza 380)



OF = 5%

visi

visual comfort

FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 (Ibiza 380)



OF = 5%

visi

visual comfort

Colores & referencias

cara A	cara B
Natté 380 / 002002	white white
Ibiza 380 / 002002	blanco

cara A	cara B
Natté 380 / 008008	linen
Ibiza 380 / 008008	lino

cara A	cara B
Natté 380 / 002017	white pistache
Ibiza 380 / 002017	blanco pistacho

cara A	cara B
Natté 380 / 007007	pearl grey pearl grey
Ibiza 380 / 007007	perla

cara A	cara B
Natté 380 / 002008	white linen
Ibiza 380 / 002008	blanco lino

cara A	cara B
Natté 380 / 002006	white yellow
Ibiza 380 / 002006	blanco canario

cara A	cara B
Natté 380 / 002014	white turquoise
Ibiza 380 / 002014	blanco turquesa

cara A	cara B
Natté 380 / 010007	charcoal pearl grey
Ibiza 380 / 010007	antracita perla

cara A	cara B
Natté 380 / 002007	white pearl grey
Ibiza 380 / 002007	blanco perla

cara A	cara B
Natté 380 / 002005	white mandarine
Ibiza 380 / 002005	blanco mandarina

cara A	cara B
Natté 380 / 007008	pearl grey linen
Ibiza 380 / 007008	perla lino

cara A	cara B
Natté 380 / 010001	charcoal grey
Ibiza 380 / 010001	antracita gris

cara A	cara B
Natté 380 / 010001	charcoal grey
Ibiza 380 / 010011	antracita bronce

Natté 380 (Ibiza 380)	200 cm	250 cm	320 cm
00202/blanco	•	•	•
002008/blanco lino	•	•	•
002007/blanco perla	•	•	•
008008/lino		•	
002006/blanco canario		•	
002005/blanco mandarina		•	
002017/blanco pistacho		•	
002014/blanco turquesa		•	
007008/perla lino		•	•
007007/perla		•	•
010007/antracita perla	•	•	•
010001/antracita gris	•	•	•
010011/antracita bronce	•	•	•
010010/antracita	•	•	•
002048/desierto	•	•	
002049/glaciar	•	•	
007048/piedra	•	•	
007049/lunar	•	•	
010049/volcánico	•	•	
010048/corteza	•	•	

* ancho de hasta 350 cm previa solicitud

cara A	cara B
Natté 380 / 010010	charcoal charcoal
Ibiza 380 / 010010	antracita

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 002049	white white-charcoal
Ibiza 380 bicolor / 002049	glaciar

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 007049	pearl grey white-charcoal
Ibiza 380 bicolor / 007049	lunar

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 002048	white sand-bronze
Ibiza 380 bicolor / 0248	desierto

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 007048	pearl grey sand-bronze
Ibiza 380 bicolor / 007048	piedra

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 010049	charcoal white-charcoal
Ibiza 380 bicolor / 010049	volcánico

cara A	cara B
Natté 380 bicolor / 010048	charcoal sand-bronze
Ibiza 380 bicolor / 010048	corteza



FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 *(Ibiza 380)*



OF = 5%



visual comfort



FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 *(Ibiza 380)*



OF = 5%



visual comfort

Propiedades energéticas solares

Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores				As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B											
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002002	blanco			cara A	10,0	66,6	23,4	0,36	0,37	0,36	0,25	21,8	10,9	
				cara B	9,9	66,8	23,4	0,35	0,37	0,36	0,25	21,8	10,9	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002008	blanco lino			cara A	21,3	59,8	18,9	0,39	0,40	0,38	0,26	16,9	7,9	
				cara B	21,5	59,7	18,9	0,39	0,40	0,38	0,26	16,9	7,9	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002007	blanco perla			cara A	35,2	48,8	16,1	0,45	0,45	0,41	0,27	13,6	8,5	
				cara B	35,4	48,5	16,1	0,45	0,46	0,41	0,27	13,6	8,5	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 008008	lino			cara A	41,2	41,1	17,7	0,50	0,50	0,44	0,27	15,2	10,2	
				cara B	41,2	41,1	17,7	0,50	0,50	0,44	0,27	15,2	10,2	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002006	blanco canario			cara A	35,6	45,5	18,9	0,47	0,47	0,42	0,27	17,9	11,0	
				cara B	35,6	45,5	18,9	0,47	0,47	0,42	0,27	17,9	11,0	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002005	blanco mandarina			cara A	50,8	36,4	12,8	0,52	0,52	0,45	0,28	10,0	7,9	
				cara B	50,6	36,7	12,8	0,52	0,51	0,45	0,28	10,0	7,9	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002017	blanco pistacho			cara A	39,3	45,7	15,0	0,47	0,47	0,42	0,27	11,9	8,2	
				cara B	39,2	45,8	15,0	0,47	0,47	0,42	0,27	11,9	8,2	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 002104	blanco turquesa			cara A	58,0	29,3	12,7	0,56	0,55	0,47	0,28	10,7	9,5	
				cara B	58,0	29,3	12,7	0,56	0,55	0,47	0,28	10,7	9,5	

Propiedades energéticas solares

Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen		
		cara A	cara B											
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 007008	perla lino			cara A	39,3	45,7	15,0	0,47	0,47	0,42	0,27	11,9	8,2	
				cara B	39,2	45,8	15,0	0,47	0,47	0,42	0,27	11,9	8,2	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 007007	perla			cara A	50,8	36,4	12,8	0,52	0,52	0,45	0,28	10,0	7,9	
				cara B	50,6	36,7	12,8	0,52	0,51	0,45	0,28	10,0	7,9	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 010007	antracita perla			cara A	73,4	17,7	8,9	0,57	0,58	0,50	0,29	8,5	8,1	
				cara B	73,4	17,7	8,9	0,57	0,58	0,50	0,29	8,5	8,1	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 010001	antracita gris			cara A	80,9	11,3	7,8	0,66	0,64	0,53	0,30	7,7	7,4	
				cara B	81,0	11,2	7,8	0,66	0,64	0,53	0,30	7,7	7,4	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 010011	antracita bronce			cara A	84,8	7,3	7,9	0,68	0,66	0,55	0,30	7,6	7,5	
				cara B	84,8	7,3	7,9	0,68	0,66	0,55	0,30	7,6	7,5	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> 010010	antracita			cara A	88,0	5,7	6,3	0,69	0,67	0,55	0,30	6,3	6,3	
				cara B	88,0	5,7	6,3	0,69	0,67	0,55	0,30	6,3	6,3	

ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85
ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76
ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59
ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es



FIBRA DE VIDRIO

Natté 380 *(Ibiza 380)*



OF = 5%



visual comfort

Propiedades energéticas solares

Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen		
		cara A	cara B											
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 002048	desierto			cara A	41,2	41,1	17,7	0,50	0,50	0,44	0,27	15,2	10,2	
				cara B	41,2	41,1	17,7	0,50	0,50	0,44	0,27	15,2	10,2	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 002049	glaciar			cara A	35,6	45,5	18,9	0,47	0,47	0,42	0,27	17,9	11,0	
				cara B	35,6	45,5	18,9	0,47	0,47	0,42	0,27	17,9	11,0	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 007048	piedra			cara A	58,0	29,3	12,7	0,56	0,55	0,47	0,28	10,7	9,5	
				cara B	58,0	29,3	12,7	0,56	0,55	0,47	0,28	10,7	9,5	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 007049	lunar			cara A	55,6	30,8	13,6	0,55	0,54	0,47	0,28	12,2	10,3	
				cara B	55,6	30,8	13,6	0,55	0,54	0,47	0,28	12,2	10,3	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 010049	volcánico			cara A	71,2	17,9	10,9	0,53	0,53	0,46	0,28	10,6	9,7	
				cara B	71,2	17,9	10,9	0,53	0,53	0,46	0,28	10,6	9,7	
Natté 380 <i>(Ibiza 380)</i> bicolor 010048	corteza			cara A	75,7	14,8	9,5	0,64	0,62	0,52	0,30	9,0	8,7	
				cara B	75,7	14,8	9,5	0,64	0,62	0,52	0,30	9,0	8,7	

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es



←out



reflect
sunlight
outdoors

v:si



visual
comfort

cult



latest
trends &
designs

c̣ool



thermal
comfort

block



block
sunlight &
insects

metal*



reflects
sunlight

ēco



ecological
sunscreens



Screenprotectors S.I. • Alessandro Volta, parc. 50 Naves 6A-7 • Pol. Ind. Els Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt (Spain) • T +34 938 088 004 • F +34 938 088 041

Descubre nuestra última colección en
www.copaco.be/es