

Déco N203


(ref. Screenprotectors: N-203)

DESIGNERS'
SELECTION



latest trends & designs

cuit



FIBRA DE VIDRIO



OF = 3%

new collection

creativity

innovation



Desde hace varios años, Copaco ha sido considerada una de las principales empresas en el mercado de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Copaco ha establecido en los últimos años un exclusivo umbral de alta calidad.

Nuestra nueva “colección 2015-2018” constituye una excelente oportunidad para demostrar una vez más la excelencia en el mundo de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Este catálogo es una potente herramienta para ilustrar nuestra gama estándar completa, realizada conforme a las estrictas normativas europeas.

La colección se divide en siete temas con diseños bien diferenciados.

Primero llama la atención el tejido, luego el color crea un acento especial.

Esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste COPACO: creatividad e innovación.

Me gustaría dar las gracias a todos los clientes, agentes y a todo el equipo de Copaco que han hecho posible este nuevo enfoque y sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar esta exitosa colección.

Marc Vervisch
Presidente

Albert Carol
Gerente



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs

Muestra





FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs

Colores & referencias

cara A	cara B
Déco N203 / 002002	white white
N-203 / 002002	blanco
cara A	cara B
Déco N203 / 002008	white linen
N-203 / 002008	blanco lino
cara A	cara B
Déco N203 / 002007	white pearl grey
N-203 / 002007	blanco perla
cara A	cara B
Déco N203 / 002001	white grey
N-203 / 002001	blanco gris
cara A	cara B
Déco N203 / 002048	white sand-bronze
N-203 / 002048	desierto
cara A	cara B
Déco N203 / 002049	white white-charcoal
N-203 / 002049	glaciar
cara A	cara B
Déco N203 / 002034	white plum blossom
N-203 / 002034	blanco plum blossom
cara A	cara B
Déco N203 / 002010	white charcoal
N-203 / 002010	blanco antracita

cara A	cara B
Déco N203 / 002003	white sand
N-203 / 002003	blanco sable
cara A	cara B
Déco N203 / 002032	white wet sand
N-203 / 002032	blanco wet sand
cara A	cara B
Déco N203 / 002035	white melocake
N-203 / 002035	blanco melocake
cara A	cara B
Déco N203 / 008008	linen linen
N-203 / 008008	lino

Colores & referencias

cara A	cara B
Déco N203 / 008034	linen plum blossom
N-203 / 008034	lino plum blossom
cara A	cara B
Déco N203 / 008010	linen charcoal
N-203 / 008010	lino antracita
cara A	cara B
Déco N203 / 008049	linen white-charcoal
N-203 / 008049	médano
cara A	cara B
Déco N203 / 007007	pearl grey pearl grey
N-203 / 007007	perla
cara A	cara B
Déco N203 / 007008	pearl grey linen
N-203 / 007008	perla lino
cara A	cara B
Déco N203 / 007003	pearl grey sand
N-203 / 007003	perla sable
cara A	cara B
Déco N203 / 010049	charcoal white-charcoal
N-203 / 010049	volcánico
cara A	cara B
Déco N203 / 010008	charcoal linen
N-203 / 010008	antracita lino
cara A	cara B
Déco N203 / 010031	charcoal jade river
N-203 / 010031	antracita jade river
cara A	cara B
Déco N203 / 010034	charcoal plum blossom
N-203 / 010034	antracita plum blossom
cara A	cara B
Déco N203 / 010048	charcoal sand-bronze
N-203 / 010048	corteza



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs

Colores & referencias

N-203	200 cm	250 cm	320 cm
002002/blanco	•	•	•
002008/blanco lino	•	•	•
002003/blanco sable	•	•	•
002007/blanco perla	•	•	•
002001/blanco gris	•	•	
002032/blanco wet sand	•	•	
002048/desierto	•	•	
002034/blanco plum blossom	•	•	
002035/blanco melocake	•	•	
002049/glaciar	•	•	
002010/blanco antracita	•	•	
008008/lino	•	•	•
008034/lino plum blossom	•	•	
008010/lino antracita	•	•	
008049/médano	•	•	
007007/perla	•	•	•
007008/perla lino	•	•	•
007003/perla sable	•	•	•
010049/volcánico	•	•	
010008/antracita lino	•	•	
010031/antracita jade river	•	•	
010024/antracita apricot	•	•	•
010034/antracita plum blossom	•	•	
010048/corteza	•	•	
010023/antracita stone	•	•	
010003/antracita sable	•	•	•
010001/antracita gris	•	•	•
010011/antracita bronce	•	•	•
010010/antracita	•	•	•

cara A

cara B

Déco N203 / 010023

charcoal | stone

N-203 / 010023

antracita | stone

cara A

cara B

Déco N203 / 010001

charcoal | grey

N-203 / 010001

antracita | gris

cara A

cara B

Déco N203 / 010003

charcoal | sand

N-203 / 010003

antracita | sable

cara A

cara B

Déco N203 / 010011

charcoal | bronze

N-203 / 010011

antracita | bronce

cara A

cara B

Déco N203 / 010010

charcoal | charcoal

N-203 / 010010

antracita

Uso libre de nuestra base de datos
Material de muestra gratis → ¡pídalo ahora!

Descubre nuestra última colección en
www.copaco.be/es

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD		ESTÁNDAR	RESULTADO
composición				Fibra de vidrio 36% - PVC 64%	
factor de abertura		%		NBN EN 410	3%
gramaje		g/m²		NF EN 12127	435
espesor		mm		ISO 5084	0,45
densidad		hilo/cm	urdimbre	ISO 7211/2	22
			trama		20
solidez del color a la luz				ISO 105 B02	>7
resistencia al desgarro	original	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	3,3
			trama		3,65
elongación de ruptura	original	%	urdimbre	ISO 1421	8,8
			trama		2,8
resistencia a la rotura	original	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	125
			trama		175
elongación de ruptura	después de solidez del color a la luz	%	urdimbre	ISO 1421	8,7
			trama		2,7
resistencia a la rotura	después de solidez del color a la luz	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	120
			trama		185
resistencia al desgarro	después de cámara climática -30 °C	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	3
			trama		3,8
elongación de ruptura	después de cámara climática -30 °C	%	urdimbre	ISO 1421	8,6
			trama		1,8
resistencia a la rotura	después de cámara climática -30 °C	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	120
			trama		140
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	3,1
			trama		3,6
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre	ISO 1421	8,9
			trama		1,9
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	130
			trama		125
clasificación de reacción al fuego	Europe			UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
	Francia			NF P92-503	M1
	Italia			UNI 9177	Clase 1
	Alemania			DIN 4102	B1
	Reino Unido			BS 5867	C
	USA			NFPA 701	FR
	España			UNE-EN 13773:2003	Clase 1
longitud del rollo	30 m				
limpieza	con agua jabonosa				
confección	por soldadura en caliente, por alta frecuencia o por ultrasonido				



Estas propiedades son orientativas y no tienen ningún valor contractual



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs

Propiedades energéticas solares

Verso 1 Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores				As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B											
Déco N203 (N-203) 002002	blanco			cara A	12,7	68,1	19,2	0,34	0,36	0,35	0,25	18,3	5,0	
				cara B	12,3	68,5	19,2	0,34	0,36	0,35	0,25	18,3	5,0	
Déco N203 (N-203) 002008	blanco lino			cara A	21,3	62,5	16,2	0,37	0,38	0,37	0,25	13,8	5,3	
				cara B	21,2	62,6	16,2	0,37	0,38	0,37	0,25	13,8	5,3	
Déco N203 (N-203) 002003	blanco sable			cara A	31,0	56,5	12,5	0,40	0,41	0,39	0,26	10,6	4,6	
				cara B	30,8	56,6	12,5	0,40	0,41	0,39	0,26	10,6	4,6	
Déco N203 (N-203) 002007	blanco perla			cara A	35,9	51,8	12,3	0,43	0,44	0,40	0,26	10,2	5,0	
				cara B	35,6	52,1	12,3	0,42	0,44	0,40	0,26	10,2	5,0	
Déco N203 (N-203) 002001	blanco gris			cara A	48,2	43,5	8,4	0,47	0,48	0,43	0,27	7,8	3,7	
				cara B	48,0	43,6	8,4	0,47	0,48	0,43	0,27	7,8	3,7	
Déco N203 (N-203) 002032	blanco wet sand			cara A	39,7	46,0	14,3	0,44	0,45	0,42	0,27	11,5	5,6	
				cara B	39,7	46,0	14,3	0,44	0,45	0,42	0,27	11,5	5,6	
Déco N203 (N-203) 002048	desierto			cara A	41,3	45,9	12,8	0,46	0,47	0,42	0,27	10,6	5,6	
				cara B	41,3	45,9	12,8	0,46	0,47	0,42	0,27	10,6	5,6	
Déco N203 (N-203) 002034	blanco plum blossom			cara A	40,7	45,8	13,5	0,43	0,45	0,42	0,27	11,0	5,5	
				cara B	40,7	45,8	13,5	0,43	0,45	0,42	0,27	11,0	5,5	

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es

Propiedades energéticas solares

Verso 1 Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen		
		cara A	cara B											
Déco N203 (N-203) 002035	blanco melocake			cara A	56,2	33,4	10,4	0,49	0,51	0,45	0,28	9,3	5,6	
				cara B	56,2	33,4	10,4	0,49	0,51	0,45	0,28	9,3	5,6	
Déco N203 (N-203) 002049	glaciar			cara A	36,9	48,7	14,4	0,45	0,45	0,41	0,27	13,2	5,6	
				cara B	36,9	48,7	14,4	0,45	0,45	0,41	0,27	13,2	5,6	
Déco N203 (N-203) 002010	blanco antracita			cara A	59,2	32,5	8,3	0,49	0,51	0,46	0,28	7,8	4,6	
				cara B	59,2	32,5	8,3	0,49	0,51	0,46	0,28	7,8	4,6	
Déco N203 (N-203) 008008	lino			cara A	34,5	50,4	15,1	0,41	0,43	0,40	0,26	11,1	5,2	
				cara B	34,5	50,4	15,1	0,41	0,43	0,40	0,26	11,1	5,2	
Déco N203 (N-203) 008034	lino plum blossom			cara A	48,1	40,3	11,6	0,46	0,48	0,43	0,27	8,8	5,5	
				cara B	48,1	40,3	11,6	0,46	0,48	0,43	0,27	8,8	5,5	
Déco N203 (N-203) 008010	lino antracita			cara A	64,4	28,3	7,3	0,51	0,53	0,47	0,28	6,5	4,5	
				cara B	64,4	28,3	7,3	0,51	0,53	0,47	0,28	6,5	4,5	
Déco N203 (N-203) 008049	médano			cara A	49,9	39,2	10,9	0,46	0,48	0,44	0,27	9,2	5,7	
				cara B	49,9	39,2	10,9	0,46	0,48	0,44	0,27	9,2	5,7	
Déco N203 (N-203) 007007	perla			cara A	61,3	32,2	6,5	0,49	0,51	0,46	0,28	4,8	3,8	
				cara B	61,3	32,2	6,5	0,49	0,51	0,46	0,28	4,8	3,8	

ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85
ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76
ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59
ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs



FIBRA DE VIDRIO

Déco N203 (N-203)



OF = 3%

cult

latest trends & designs

Propiedades energéticas solares

Verso 1 Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores				As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B											
Déco N203 (N-203) 007008	perla lino			cara A	52,2	39,1	8,7	0,46	0,48	0,43	0,27	6,0	3,9	
				cara B	52,2	39,1	8,7	0,46	0,48	0,43	0,27	6,0	3,9	
Déco N203 (N-203) 007003	perla sable			cara A	55,4	36,2	8,4	0,47	0,49	0,44	0,27	5,5	3,8	
				cara B	55,4	36,2	8,4	0,47	0,49	0,44	0,27	5,5	3,8	
Déco N203 (N-203) 010049	volcánico			cara A	81,0	14,7	4,3	0,63	0,62	0,52	0,30	4,2	3,9	
				cara B	81,0	14,7	4,3	0,63	0,62	0,52	0,30	4,2	3,9	
Déco N203 (N-203) 010008	antracita lino			cara A	75,5	18,6	5,9	0,56	0,57	0,50	0,29	5,5	4,9	
				cara B	75,5	18,6	5,9	0,56	0,57	0,50	0,29	5,5	4,9	
Déco N203 (N-203) 010031	antracita jade river			cara A	84,4	9,5	6,1	0,61	0,62	0,53	0,29	5,9	5,8	
				cara B	84,4	9,5	6,1	0,61	0,62	0,53	0,29	5,9	5,8	
Déco N203 (N-203) 010024	antracita apricot			cara A	75,8	17,2	7,0	0,57	0,58	0,50	0,29	6,5	5,7	
				cara B	75,8	17,2	7,0	0,57	0,58	0,50	0,29	6,5	5,7	
Déco N203 (N-203) 010034	antracita plum blossom			cara A	80,8	12,8	6,4	0,59	0,60	0,52	0,29	6,1	5,9	
				cara B	80,8	12,8	6,4	0,59	0,60	0,52	0,29	6,1	5,9	

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es

Propiedades energéticas solares

Verso 1				PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
				TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
							INTERIOR						
							Factor G = transmisión total de energía						
código	colores			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B										
Déco N203 (N-203) 010048	corteza		cara A	83,3	13,2	3,5	0,64	0,63	0,53	0,30	3,3	3,3	
			cara B	83,3	13,2	3,5	0,64	0,63	0,53	0,30	3,3	3,3	
Déco N203 (N-203) 010023	antracita stone		cara A	74,6	19,2	6,2	0,56	0,57	0,50	0,29	6,0	4,9	
			cara B	74,6	19,2	6,2	0,56	0,57	0,50	0,29	6,0	4,9	
Déco N203 (N-203) 010003	antracita sable		cara A	77,2	17,0	5,8	0,62	0,61	0,51	0,29	5,4	5,0	
			cara B	77,2	17,0	5,8	0,62	0,61	0,51	0,29	5,4	5,0	
Déco N203 (N-203) 010001	antracita gris		cara A	85,3	9,4	5,2	0,66	0,65	0,54	0,30	5,2	5,1	
			cara B	85,3	9,4	5,2	0,66	0,65	0,54	0,30	5,2	5,1	
Déco N203 (N-203) 010011	antracita bronce		cara A	87,1	6,5	6,4	0,68	0,66	0,55	0,30	6,3	6,3	
			cara B	87,1	6,5	6,4	0,68	0,66	0,55	0,30	6,3	6,3	
Déco N203 (N-203) 010010	antracita		cara A	88,8	5,7	5,5	0,69	0,67	0,55	0,30	5,5	5,5	
			cara B	88,8	5,7	5,5	0,69	0,67	0,55	0,30	5,5	5,5	

ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85
ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76
ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59
ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32

←out



reflect
sunlight
outdoors

v:si



visual
comfort

cult



latest
trends &
designs

c̣ool



thermal
comfort

block



block
sunlight &
insects

metal*



reflects
sunlight

ēco



ecological
sunscreens



Screenprotectors S.L. • Alessandro Volta, parc. 50 Naves 6A-7 • Pol. Ind. Els Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt (Spain) • T +34 938 088 004 • F +34 938 088 041

Descubre nuestra última colección en
www.copaco.be/es