


Natté 380P

(ref. Screenprotectors: PE 3000)



visual comfort

visi



.....
FIBRA DE POLIÉSTER
.....



.....
OF = 5%

new collection

creativity

innovation



Desde hace varios años, Copaco ha sido considerada una de las principales empresas en el mercado de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Copaco ha establecido en los últimos años un exclusivo umbral de alta calidad.

Nuestra nueva “colección 2015-2018” constituye una excelente oportunidad para demostrar una vez más la excelencia en el mundo de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Este catálogo es una potente herramienta para ilustrar nuestra gama estándar completa, realizada conforme a las estrictas normativas europeas.

La colección se divide en siete temas con diseños bien diferenciados.


Primero llama la atención el tejido, luego el color crea un acento especial.

Esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste COPACO: creatividad e innovación.

Me gustaría dar las gracias a todos los clientes, agentes y a todo el equipo de Copaco que han hecho posible este nuevo enfoque y sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar esta exitosa colección.

Marc Vervisch
Presidente

Albert Carol
Gerente



FIBRA DE POLIÉSTER

Natté 380P *(PE 3000)*



OF = 5%

visi

visual comfort

Muestra



FIBRA DE POLIÉSTER

Natté 380P (PE 3000)



OF = 5%



visual comfort

FIBRA DE POLIÉSTER

Natté 380P (PE 3000)



OF = 5%



visual comfort

Colores & referencias

cara A	cara B
Natté 380P / 002002	white white
PE 3000 / 002002	blanco

cara A	cara B
Natté 380P / 008008	linen linen
PE 3000 / 008008	lino

Natté 380 (PE 3000)	200 cm	250 cm	320 cm
002002/blanco	•	•	•
002008/blanco lino	•	•	•
002007/blanco perla	•	•	•
008008/lino		•	•
007008/perla lino		•	•
007007/perla		•	•
010001/antracita gris	•	•	•
010011/antracita bronce	•	•	•
010010/antracita	•	•	•

cara A	cara B
Natté 380P / 002008	white linen
PE 3000 / 002008	blanco lino

cara A	cara B
Natté 380P / 007008	pearl grey linen
PE 3000 / 007008	perla lino

cara A	cara B
Natté 380P / 010001	charcoal grey
PE 3000 / 010001	antracita gris

cara A	cara B
Natté 380P / 002007	white pearl grey
PE 3000 / 002007	blanco perla

cara A	cara B
Natté 380P / 007007	pearl grey pearl grey
PE 3000 / 007007	perla

cara A	cara B
Natté 380P / 010011	charcoal bronze
PE 3000 / 010011	antracita bronce

cara A	cara B
Natté 380P / 010010	charcoal charcoal
PE 3000 / 010010	antracita

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD		ESTÁNDAR	RESULTADO
composición				Fibra de poliéster recubierta de P.V.C.	
factor de abertura		%		NBN EN 410	5%
gramaje		g/m²		NF EN 12127	415
espesor		mm		ISO 5084	0,42
densidad		hilo/cm	urdimbre trama	ISO 7211/2	18
solidez del color a la luz				ISO 105 B02	>7
resistencia al desgarro	original	daN	urdimbre trama	ISO 4674-1 método 2	4,1
elongación de ruptura	original	%	urdimbre trama	ISO 1421	23,5
resistencia a la rotura	original	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	20,5
elongación de ruptura	después de solidez del color a la luz	%	urdimbre trama	ISO 1421	165
resistencia a la rotura	después de solidez del color a la luz	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	155
resistencia al desgarro	después de cámara climática -30 °C	daN	urdimbre trama	ISO 4674-1 método 2	23
elongación de ruptura	después de cámara climática -30 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	21
resistencia a la rotura	después de cámara climática -30 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	160
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre trama	ISO 4674-1 método 2	160
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	3,95
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	3,8
clasificación de reacción al fuego	USA			NFPA 701	23
	España			UNE-EN 13773:2003	20
longitud del rollo					165
limpieza					165
confección					4,25

Uso libre de nuestra base de datos
Material de muestra gratis → ¡pídalo ahora!



Estas propiedades son orientativas y no tienen ningún valor contractual



FIBRA DE POLIÉSTER

Natté 380P (PE 3000)



OF = 5%



visual comfort



FIBRA DE POLIÉSTER

Natté 380P (PE 3000)



OF = 5%



visual comfort

Propiedades energéticas solares

Natté 380P (PE 3000) Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores				As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B											
Natté 380P (PE 3000) 002002	blanco			cara A	11,1	62,0	26,9	0,39	0,39	0,37	0,26	23,6	5,9	
				cara B	11,2	61,9	26,9	0,39	0,39	0,37	0,26	23,6	5,9	
Natté 380P (PE 3000) 002008	blanco lino			cara A	17,1	58,5	24,4	0,40	0,41	0,38	0,26	19,9	5,5	
				cara B	17,1	58,5	24,4	0,40	0,41	0,38	0,26	19,9	5,5	
Natté 380P (PE 3000) 002007	blanco perla			cara A	38,3	45,3	16,4	0,47	0,47	0,42	0,27	11,4	5,6	
				cara B	38,4	45,2	16,4	0,47	0,47	0,42	0,27	11,4	5,6	
Natté 380P (PE 3000) 008008	lino			cara A	23,0	54,9	22,1	0,42	0,43	0,39	0,26	16,8	6,0	
				cara B	23,0	54,9	22,1	0,42	0,43	0,39	0,26	16,8	6,0	
Natté 380P (PE 3000) 007008	perla lino			cara A	44,7	41,2	14,1	0,49	0,49	0,44	0,27	8,9	5,4	
				cara B	44,7	41,2	14,1	0,49	0,49	0,44	0,27	8,9	5,4	

Propiedades energéticas solares

Natté 380P (PE 3000) Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores				As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
		cara A	cara B											
Natté 380P (PE 3000) 007007	perla				cara A	56,7	33,0	10,3	0,53	0,53	0,46	0,28	6,2	4,9
					cara B	56,8	32,9	10,3	0,53	0,53	0,46	0,28	6,2	4,9
Natté 380P (PE 3000) 010001	antracita gris				cara A	73,4	18,2	8,4	0,62	0,61	0,51	0,29	6,2	5,7
					cara B	73,3	18,3	8,4	0,62	0,61	0,51	0,29	6,2	5,7
Natté 380P (PE 3000) 010011	antracita bronce				cara A	84,1	8,9	7,0	0,67	0,65	0,54	0,30	5,8	5,6
					cara B	84,3	8,7	7,0	0,67	0,65	0,54	0,30	5,8	5,6
Natté 380P (PE 3000) 010010	antracita				cara A	84,7	7,2	8,1	0,68	0,66	0,55	0,30	6,7	6,5
					cara B	84,6	7,3	8,1	0,68	0,66	0,55	0,30	6,7	6,5

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es

ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85
ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76
ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59
ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32

←out



reflect
sunlight
outdoors

v:si



visual
comfort

cult



latest
trends &
designs

c̣ool



thermal
comfort

block



block
sunlight &
insects

metal*



reflects
sunlight

ēco



ecological
sunscreens



Screenprotectors S.I. • Alessandro Volta, parc. 50 Naves 6A-7 • Pol. Ind. Els Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt (Spain) • T +34 938 088 004 • F +34 938 088 041

Descubre nuestra última colección en
www.copaco.be/es