

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

CONIPUR PG

Caucho in-situ para la protección de caída en parques infantiles.

Campos de Aplicación

Patios para niños, parques infantiles.

Sistema de Datos

		Producto	Consumo	Solicitud	Observaciones
Imprimación	Para Asfalto:	CONIPUR 70	0,15 kg/m ²	Spray	
	Para Hormigón:	CONIPUR 73	0.20 kg./m ²	Spray	
Capa inferior		CONIPUR 315 (CONIPUR 316, CONIPUR 301)	2,85 kg./m ²	Espátula	Dependiendo la disponibilidad también gránulos más grandes, fragmento, miga y / o fibras pueden ser usados que podría tener un impacto sobre teh el consumo de carpeta recomendado. Por favor póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para otro grosor distintos (diferente de 30 mm) las cantidades pueden ser adaptadas proporcionalmente Áreas más grandes pueden ser instaladas usando una máquina de pavimento.
		<i>Caucho reciclado gránulos</i>	20,4 kg./m ²		
Capa superior		CONIPUR 315 (CONIPUR 316, CNIPUR 301)	0.80 kg./m ²	Espátula	
		EPDM granulos	11,5 kg./m ²		

Espesor total del sistema

Aprox. 30+12 mm.

Dependiendo el valor de caída HIC y la estabilidad requerida de los sistemas el grosor puede variar. Un valor de caída alto HIC puede hacer que la capa inferior puede exceder 100 mm.

Como los valores HIC en gran parte no dependen de la instalación. Niberma puede ofrecerle las medidas HIC de sus muestras en nuestros laboratorios. Por favor póngase en contacto con su director de ventas responsable o nuestro servicio técnico.

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Preparación.

La superficie para ser cubierta tiene que ser firme, seca y sin partículas sueltas y frágiles. El aceite, la grasa, huellas de patinazo de goma, pintura u otros contaminantes pueden perjudicar la adherencia. En caso de hormigón, la humedad superficial no debería ser más alto que el 4 % (la comprobación con el CM equipo). La temperatura de la superficie debe ser al menos 3 °C.

Aplicación.

CONIPUR 70 (en caso del hormigón CONIPUR 74) en el asfalto aplicar sin con aspesor o un rodillo de pintura. Puede ser cubierta de nuevo dentro de 24 horas (pavimento con hormigón 8 horas). Permita al solvente para evaporarse la base de sub para hacerse pegajoso, antes de aplicación de la primera capa. La segunda capa se debe dejar 24 horas de espacio (pavimentos con hormigón 8 horas).

Mezcle los gránulos de goma, con CONIPUR 315 utilización un mezclador. Instalar la primera capa a una densidad constante al especificado grosor que con una paleta de la mano. Deje curar la primera capa (endurézcase) de modo que el tráfico de pie o el equipo no se marchen cualquier mella. El

proceso de curación depende la temperatura y la humedad pero normalmente son terminadas después de la noche a la mañana la cura (si los aplicadores se atienen a la carpeta recomendaciones).

Mezcle los gránulos EPDM Y CONIPUR 315 utilización a mezclador conveniente. Instale la capa superior usando una paleta de la mano. Para la estabilidad es importante alcanzar una capa homogénea bien comprimida con un mínimo grosor de 10 mm. Permita a la capa de EPDM para curar (endurecerse). El proceso de curación depende de la temperatura y humedad. No permita al tráfico de pie hasta que la superficie este suficientemente curada.

Comentarios.

Para la información adicional, por favor refiérase al técnico las hojas de datos de los productos o contacto nuestro Técnico Servicio máquina. La maquinaria conveniente es p.ej. Plano Matic (la pavimentadora) y Mixmatic (mezclador) de SMG, V ö hringen/Germany.