

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	CÉSPED ARTIFICIAL NIBERMA FLEX 12/24
-----------------	---

Especificaciones Técnicas

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		3/16"		
Fibra	Composición	100 % polietileno, resistente a rayos UV		
	Estructura	monofilamento cortado		
Peso		5.000 decitex		
Soporte primario (baking)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, reforzado con una capa en fieltro de agujas		
Capa de Sellado Inferior		Mezcla de látex con base de estireno-butadieno		
Hilo	Espesor	μ		110
	Altura	Mm.	± 10 %	12
Altura total de la moqueta		Mm.	± 10 %	14
Puntadas	Densidad	Puntadas / m2	± 5 %	50.400
Peso	Superficie fibrosa	g / m2	± 10 %	950
	Soporte Primario			160
	Capa de Sellado			1000
	TOTAL			2.110
Instalación	Superficies	Aglomerado asfáltico u hormigón Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesión bicomponente de poliuretano, de una banda de unos 415 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación de dichas bandas sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno		
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo.		
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y sec, con in 80 % de grano redondo
	Granulometria	Mm.	-	0,2 – 0,8
	Cantidad	Kg / m2	-	15
Permeabilidad (sin materiales de lastrado)		L / m2 . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm. cada 10 x 10 cm		

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Mayo 2012