

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMA SPORT SUPREME 67 6,7 MM
-----------------	--

1. Especificaciones técnicas

Requerimientos técnicos que definen la calidad de la estructura en capas de los rollos

2. Descripción

Aplicaciones: Pavimento deportivo

Pavimento de polivinilo de cloruro (PVC) plastificado, que contiene cargas minerales, estabilizantes y pigmentos.

ESTRUCTURA:

El pavimento NIBERMA SPORT SUPREME 67 tiene un espesor de 6,7 mm. y se compone de las siguientes capas:

1ª Capa de superficie de PVC plastificado, con grabado mecánico, altamente resistente al desgaste y a la suciedad. Espesor: 1,3 mm.

2ª Malla de fibra de vidrio intermedia que le proporciona estabilidad dimensional.

3ª Capa base de espuma de PVC de células cerradas que le confiere un gran confort y absorción acústica, reduciendo la conducción de sonidos en el edificio. Espesor: 5,4 mm.

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

3. Ficha técnica del product

Parámetros	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Espesor mm	6,7	+ - 0,2	MSZ EN 428
Estabilidad dimensional % - longitud	+ - 0,2	max.	MSZ EN 434
Estabilidad dimensional % - ancho	+ - 0,2	max.	MSZ EN 434
Indentación residual mm	0,5	max.	MSZ EN 433
Resistencia capa superficial N/50mm – largo	50	min.	MSZ EN 431
Resistencia capa superficial N/50mm – ancho	50	min.	MSZ EN 431
Grado de resistencia a la luz	6	min.	ISO 105 B02 3
Resistencia química - 50% alcohol etílico Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 5% sulfonato de alcohol graso Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 5% ácido acético Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química – Gasolina Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Anchura capa superficial mm	1,30	min.	MSZ EN 429
Peso g/m ²	4260	appr.	MSZ EN 430
Propagación de la llama mm/min	100	max.	ISO 3795
Resistencia al desgaste - (Schopper)	0,02	max.	GPHSZ 040
Ancho de los rollos cm	200	min.	MSZ EN 426

Colores disponibles: Verde (ref.- 7483), Azul claro (ref.- 6170), Turquesa (ref.- 7143), Azul oscuro (ref.- 6470), Gris (ref.-1360), Amarillo (ref.- 3096), Naranja (ref.- 3338), Rojo (ref.- 4289). Disponemos también en acabado madera, consúltenos



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Julio 2013