

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMAFLEX 256/T - GYMFIT60
-----------------	-------------------------------------

1. Descripción

Aplicación: Pavimento deportivo, con inhibidores de propagación de la llama

Capa superior: PVC

2. Ficha técnica del producto

Parámetros	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Espesor total mm	6	+ - 0.2	MSZ EN 428
Estabilidad dimensional % - longitud	+ - 0,2	max.	MSZ EN 434
Indentación residual mm	0,35	max.	MSZ EN 433
Resistencia capa superficial N/50mm - largo	50	min.	MSZ EN 431
Resistencia capa superficial N/50mm - ancho	50	min.	MSZ EN 431
Grado de resistencia a la luz	6	min.	MSZ EN 20105 B02. 3m
Resistencia química - 50% alcohol etílico Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 5% sulfonato de alcohol graso Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 5% ácido acético Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química Gasolina Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Capa superficial mm	0,7	min.	MSZ EN 429
Ancho de los rollos cm	200	min.	MSZ EN 426

3. Datos informativos

Parámetros	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Peso g/m2	3740	kb	MSZ EN 430

4. Colores

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Septiembre 2013