

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMAFLEX START
-----------------	--------------------------

1. Especificaciones técnicas.

Objetivo: Datos técnicos sobre la resistencia de suelos de PVC con Backfoam, según método de vinilo MSZ ES 653.

2. Área de aplicación.

El uso de categoría Comercial (33) respectiva:
 Pavimento para interiores para salas de fitness y gimnasios (uso general)
 Para obtener información sobre la manipulación del producto. (almacenamiento, instalación, mantenimiento).

Pavimento de polivinilo de cloruro (PVC) plastificado, que contiene cargas minerales, estabilizantes y pigmentos.

ESTRUCTURA:

El pavimento NIBERMAFLEX Start tiene un espesor de 4,0 mm. y se compone de las siguientes capas:

1ª Capa de superficie de PVC plastificado, con grabado mecánico, altamente resistente al desgaste y a la suciedad. Espesor: 0,5 mm.

2ª Malla de fibra de vidrio intermedia que le proporciona estabilidad dimensional.

3ª Capa base de espuma de PVC de células cerradas que le confiere un gran confort y absorción acústica, reduciendo la conducción de sonidos en el edificio. Espesor: 3,5 mm.

3. Ficha técnica del producto

Parámetro	Dimension	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Ancho	Cm	200	Min	MSZ EN 426
Espesor	Mm	4,0	+0,18; -0,15	MSZ EN 428
Peso	g/m ²	2700	+13%; -10%	MSZ EN 430
Densidad de la capa de desgaste	Kg/m ³	1250	±50	MSZ EN 436
Estabilidad dimensional (L/C)	%	±0,20	Max.	MSZ EN 434
Curling	Mm	8	Max.	MSZ EN 434



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Resistencia a la luz artificial	Grado	6	Min.	MSZ EN ISO 105-B02 3. METODO
Resistencia a la adherencia de la capa superior	N/50 mm	50/50	Min.	MSZ EN 431
Grupo de resistencia a la abrasión	-	T	-	MSZ EN 660-1
Espesor de la capa de desgaste	Mm	0,5	+13%; -10%	MSZ EN 429
Arrastre de sillas	Evaluacion visual	Sin daño	-	MSZ EN 425
Arrastre de mobiliario	Evaluacion Visual	Sin daño	-	MSZ EN 424
Resistencia a la soldadura caliente	N/50 mm	240	Min.	MSZ EN 684
Indentacion residual	mm	0,2	max	MSZ EN 433

4. Datos informativos del producto.

Parámetro	Dimension	Especificacion	Tolerancia	Metodo de prueba
Resistencia química	Evaluacion visual	Alta resistencia	-	MSZ EN 423
Comodidad del pie, indentacion despues de carga de 15 segundos	Mm	0,4	Min	MSZ EN 433
Resistencia al deslizamiento	Clase	DS	-	En 13893
Reaccion al fuego	Clase	C_ss¹	-	EN 13501-1
Longitud estándar del rollo	Metro lineal	20	-	MSZ EN 426

5. Colores

Colores disponibles: Verde (ref.- 4000-660), Azul (ref.- 4000-659), Naranja (ref.- 4000-665), Madera (ref.- 4181-651)

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Septiembre 2013