

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	RESINAS SINTETICAS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS NIBERMA CUSHION
-----------------	--

1. DEFINICION

Formulación a base resinas sintéticas en emulsión y partículas de caucho vulcanizado que aplicado con rastra de goma en sucesivas capas dan como resultado una capa elástica muy confortable para la práctica del tenis y de otros deportes.

2. CAMPOS DE APLICACION

Pistas deportivas en aglomerado asfáltico en interiores y al aire libre. Pistas deportivas en hormigón en interiores.

3. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Se aplica exclusivamente sobre el producto *NIBERMA S0*, debiéndose comprobar antes de aplicar que la superficie se encuentra limpia, seca y libre de materiales extraños así como de imperfecciones en la planimetría.

4. PREPARACION DE LA MEZCLA

El NIBERMA CUSHION se mezcla en obra con agua y con COLOR CONCENTRATE en las proporciones siguientes:

- CUSHION 100l.
- AGUA 18l.
- COLOR CONCENTRATE. 18l.

El producto se deberá mezclar adecuadamente y no presentar segregaciones de ninguno de sus componentes durante su aplicación.

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

5. PUESTA EN OBRA

La mezcla se instala en obra con rastra de goma siguiendo la dirección más conveniente en cada caso.

Debiéndose aplicar como mínimo tres capas siendo aconsejable cruzar las manos, aplicando siempre la capa siguiente una vez esté seca la anterior.

Así mismo es aconsejable lijar y barrer todas las capas de cara a eliminar toda imperfección que pudiera originarse en el extendido de la mezcla.

6. TIEMPO DE SECADO

A 25°C.y a pleno sol el tiempo de secado puede variar entre una hora y treinta minutos por cada capa en función del viento reinante y del grado de humedad.

No aplicar en caso de lluvia inminente ni por debajo de 10°C.

7. RENDIMIENTO

De 0,5 a 0,6 litros de mezcla de CUSHION y COLOR CONCENTRATE puros por m2 y por mano.

8. ALMACENAJE

Almacenar al abrigo de heladas.

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Enero 2013