

Disfloor III Top





equilibrio



tecnología y diseño



sencillez



Lo sencillo nunca falla, por ello nuestra marca DISFLOOR TOP está creada gracias a dos conceptos fundamentales: **NATURALIDAD** y **DECORACIÓN**.



Tenemos gamas con la tecnología del poro registrado y sincronizado en cuanto al acabado de superficie, lo que da mayor realismo a los diseños. Disponemos de una colección con la tecnología "Water protection" que permite la instalación en zonas húmedas como baños y cocinas dando garantía de 5 años y con 12 horas de resistencia al agua vertida en superficie.



Marca propia fabricada y respaldada por la experiencia y calidad del líder en la fabricación de laminados UNILIN. Relación calidad-precio inmejorable con diseños novedosos adaptados a un mercado en permanente cambio.





ROBLE GRIS SUAVE
32781





Clase 32 - AC4 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 7 mm

10 tablas / caja = 2,421 m²/caja



ROBLE GRIS SANDED
32/33/34882



ROBLE AUTÉNTICO NATURAL
32829

ROBLE CLÁSICO BLANCO
32870

ROBLE MARRÓN CHOCOLATE
32801

ROBLE LEYENDA
32802

ROBLE BEIGE
32880

ROBLE CAFÉ
32803

ROBLE GRIS SANDED
32882

ROBLE NOVEL
32804

Clase 32 - AC4 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja



ROBLE AUTÉNTICO NATURAL
33829



ROBLE CLÁSICO BLANCO
33870



ROBLE MARRÓN CHOCOLATE
33801



ROBLE LEYENDA
33802



ROBLE BEIGE
33880



ROBLE CAFÉ
33803



ROBLE NOVEL
33804



ROBLE GRIS SANDED
33882

Clase 32 - AC5 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja



ROBLE AUTÉNTICO NATURAL
34829



ROBLE CLÁSICO BLANCO
34870



ROBLE MARRÓN CHOCOLATE
34801



ROBLE LEYENDA
34802



ROBLE BEIGE
34880



ROBLE CAFÉ
34803



ROBLE NOVEL
34804



ROBLE GRIS SANDED
34882

Clase 32 - AC5 V4 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja



ROBLE AUTÉNTICO NATURAL
32/33/34829

Disfloor III nature



Nuestras colecciones de suelo laminado: NATURE, NATURE PROF y AQUA NATURE PROF, ofrecen una amplia gama de suelos con texturas y colores idénticos a la naturaleza. Siempre estamos en busca de combinaciones innovadoras y emocionantes.

Nuestras colecciones de suelos laminados no sólo buscan la estructura de plancha perfecta, sino que también intentan encontrar el equilibrio en sus colores a lo largo de la lama.

Gracias a ello, son una garantía de belleza, sea cual sea su gusto, permitiendo construir una casa realmente cálida y acogedora.



Clase 32 - AC4 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja

Disfloor III nature prof



ROBLE HELADO
32/33/35826





Clase 32 - AC5 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja



ROBLE MOCASÍN
32/33/35879



Toda vida sin preocupaciones comienza con una casa con suelos de alto rendimiento, por eso incorporamos en nuestra gama AQUA NATURE PROF la tecnología de resistencia al agua.

Esta tecnología protege las juntas haciendo que la superficie de su suelo se vuelva completamente hermética y evitando que la suciedad y las bacterias se asienten.

Para conseguir un acabado 100% resistente, recomendamos incluir en su instalación el KIT de acabado de Quick Step.

8



Clase 32 - AC5 / Medidas Lama: 1261 x 192 x 8 mm

9 tablas / caja = 2,179 m²/caja

Disfloor III Top XXL



ROBLE JACK
36807



8



ROBLE NATURAL CLARO
36800



ROBLE JACK
36807



ROBLE BEIGE PERLA
36805



ROBLE GRIS BRUMA
36899

*Garantía contra salpicaduras – suelos resistentes a salpicaduras y caídas de agua. Garantizado para instalación en cocinas.

*La humedad que quede en el suelo, y sobre o alrededor de los rodapiés, bases de pared o perfiles, debe eliminarse inmediatamente en todos los casos. Deben evitarse en todo momento los esfuerzos de limpieza que impliquen demasiada agua y/o el uso de productos de limpieza inadecuados.

Clase 32 - AC4 - V4 / Medidas Lama: 2050 x 240 x 8 mm

7 tablas / caja = 3,444 m²/caja

Accesorios



DISFLOOR TOP AC4 7 mm

Cerezo 1 lama
Roble auténtico natural
Haya 3 lamas
Roble 3 lamas
Roble gris suave

REFERENCIAS DE SUELOS

32725
32729
32741
32776
32781

RODAPIE

5197
5819
5192
5196
5135

MULTIFERFIL

5197
5819
5192
5196
5135

DISFLOOR TOP AC4/AC5/AC5 V4 8 mm

Roble marrón chocolate
Roble leyenda
Roble café
Roble novel
Roble auténtico natural
Roble clásico blanco
Roble beige
Roble gris sanded

REFERENCIAS DE SUELOS

32801 / 33801 / 34801
32802 / 33802 / 34802
32803 / 33803 / 34803
32804 / 33804 / 34804
32829 / 33829 / 34829
32870 / 33870 / 34870
32880 / 33880 / 34880
32882 / 33882 / 34882

RODAPIE

7493
7494
6165
6165
5819
5205
5681
5678

MULTIFERFIL

7493
7494
6165
6165
5819
5205
5681
5678

NATURE/NATURE PROF/AQUA NATURE PROF

Roble gris océano
Roble gris viena
Roble helado
Roble francés
Roble barril
Roble beige natural
Roble ambar
Roble mocasín

REFERENCIAS DE SUELOS

32805 / 33805 / 35805
32825 / 33825 / 35825
32826 / 33826 / 35826
32827 / 33827 / 35827
32835 / 33835 / 35835
32868 / 33868 / 35868
32878 / 33878 / 35878
32879 / 33879 / 35879

RODAPIE

5218
6164
5230
6165
5677
5214
5223
5820

MULTIFERFIL

5218
6164
5230
6165
5677
5214
5223
5820

DISFLOOR XXL

Roble natural claro
Roble beige perla
Roble jack
Roble gris bruma

REFERENCIAS DE SUELOS

36800
36805
36807
36899

RODAPIE

5823
7484
6170
5813

MULTIFERFIL

5823
7484
5135
5813

Accesorios a juego



Mantenimiento



1

Puede caminar sobre el suelo durante la instalación y justo después de esta. Asegúrese de que la humedad relativa en la habitación sea siempre de al menos el 30 %. Si es necesario, utilice un humidificador.

2

Para realizar un mantenimiento seco, le recomendamos la aspiradora o mopa. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo de Parquet para evitar arañazos en el suelo.

3

Para el mantenimiento ligeramente húmedo, es recomendable usar el limpiador de DISFLOOR TOP, Dilux (consulte las instrucciones). Tenga en cuenta que el uso de otros productos de limpieza puede dañar el suelo. Para obtener más información sobre la limpieza y el mantenimiento del suelo, visite www.distiplas.com.

4

Proteja las patas de los muebles y las sillas. Utilice un felpudo adecuado en la puerta para que no entre suciedad, agua y arena en el interior. Utilice sillas de oficina y asientos con ruedas blandas que sean adecuadas para un suelo de laminado, o use una alfombrilla adecuada.

5

No arrastre nunca objetos ni muebles por el suelo; levántelos. La superficie lisa del suelo laminado no retendrá la suciedad o el polvo. Elimine con cuidado las manchas rebeldes con acetona o laca de uñas. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos. No utilice nunca productos de limpieza que contengan cera o barniz.



DIMENSIONES

FORMATO

Longitud	1261 mm
Anchura	192 mm
Número de paneles por paquete	10
m² por paquete	2,421
Bisel	-
Espesor	7,0 mm
Machihembrado	Uniclic

GARANTIA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS	VALORES
Clase de uso	EN 13329		Clase
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Garantía	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	15 años
	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	

DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 4000 ciclos	≥ 4000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC4	AC4
Resistencia a los impactos	EN 13329	pelota pequeña	≥ 12 N	≥ 12 N
		pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con podložce)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Sin cambios
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a las 24 h de inmersión a 20°C	≤ 18%	≤ 18%
		F10,2 lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
fuerza de bloqueo	ISO 24334	Fmax lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo 0	Sin daños visibles
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
		Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Referencia gris	Clase ≥ 4	Clase 4

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Cfl-s1
Resistencia al calor	EN 12996:2001	m²K/W		0,051 m²K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30



DIMENSIONES

AC4 / AC5 / AC5 V4

FORMATO

Longitud	1261 mm
Anchura	192 mm
Número de paneles por paquete	9
m ² por paquete	2.179
Bisel	- / - / 4V lacquered
Espesor	8.0 mm
Machihembrado	Uniclic

GARANTIA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS	VALORES
Clase de uso	EN 13329		Clase
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Garantía	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	25 años / 25 años / 25 años
	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	3 años / 5 años / 5 años

DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 4000 ciclos	≥ 4000 / ≥ 6000 / ≥ 6000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC4	AC4 / AC5 / AC5
Resistencia a los impactos	EN 13329	pelota pequeña	≥ 12 N	≥ 12 N
		pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con podložce)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Sin cambios
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a las 24 h de inmersión a 20°C	≤ 18%	≤ 18%
		F _{0,2} lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
fuerza de bloqueo	ISO 24334	F _{max} lado largo	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		F _{s0,2} lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo 0	Sin daños visibles
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
		Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Referencia gris	Clase ≥ 4	Clase 4

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Clf-s1
Resistencia al calor	EN 12996:2001	m ² K/W		0,055 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30



DIMENSIONES

NATURE / NATURE PROF / AQUA NATURE PROF

FORMATO

Longitud	1261 mm
Anchura	192 mm
Número de paneles por paquete	9
m² por paquete	2.179
Bisel	-
Espesor	8.0 mm
Machihembrado	Unidic

GARANTIA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS	VALORES
Clase de uso	EN 13329		Clase
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Warranty	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	25 / 25 / 25 años
	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	3 / 5 / 5 años
	Resistencia al agua ^{(1) Solo en AQUA NATURE PROF}	Ver condiciones de la garantía	5 años

DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 4000 ciclos	≥ 4000 / 6000 / 6000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC4	AC4 / AC5 / AC5
Resistencia a los impactos	EN 13329	pelota pequeña	≥ 12 N	≥ 12 N
		pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con podložce)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Sin cambios
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a las 24 h de inmersión a 20°C	≤ 18%	≤ 18%
		F10,2 lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
fuerza de bloqueo	ISO 24334	Fmax lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo O	Sin daños visibles
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
		Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Referencia gris	Clase ≥ 4	Clase 4

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Cfl-s1
Resistencia al calor	EN 12996:2001	m²K/W		0,055 m²K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30



Disfloor III Top XXL

F I C H A T E C N I C A

Disfloor XXL

DIMENSIONES

FORMATO

Longitud	2050 mm
Anchura	240 mm
Número de paneles por paquete	7
m ² por paquete	3.444
Bisel	4V Loquested
Espesor	8,0 mm
Machihembrado	Unidic

GARANTIA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS	VALORES
Clase de uso	EN 13329		Clase
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Garantía	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	25 years
	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	3 years

DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 4000 ciclos	≥ 4000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC4	AC4
Resistencia a los impactos	EN 17368d	pelota pequeña	≥ 35mm	≥ 35mm
	EN 13329	pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con subsuelo)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Sin cambios
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a los 24 h de inmersión a 20°C	≤ 18%	≤ 18%
		F10,2 lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
fuerza de bloqueo	ISO 24334	Fs0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax lado corto		≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo D	Sin daños visibles
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
		Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	EN 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Referencia gris	Clase ≥ 4	Clase 4

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Cfl-s1
Resistencia al calor	EN 12996:2001	m ² K/W		0,051 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30



EN 13329:2006/A1:2009
Laminated floor covering (111) EN 206:04



Escanée nuestro código QR y
accede a nuestro catálogo web

www.distiplas.com