

Mape-Asphalt Repair 0/8

ASFALTO REACTIVO, MONOCOMPONENTE,
LISTO PARA USAR, **DE APLICACIÓN EN FRÍO**,
PARA LA REPARACIÓN DE BACHES EN CARRETERAS



La reparación **del** **asfalto...**
ha hecho camino.



MAPEI[®]

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.mapei.es



Mape-Asphalt Repair 0/8

- **Repara los baches definitivamente.**
- **Listo para usar y exento de disolventes.**
- **Endurece rápidamente.**
- **Transitable de manera inmediata.**
- **Características similares a las de un asfalto tradicional aplicado en caliente.**
- **Aplicable, asimismo, en los meses de invierno.**

Usos

- Reparación de baches en pavimentos de carreteras, autopistas y pavimentos industriales de asfalto sin interrupciones del tráfico.
- Reparación de aceras y aparcamientos.
- Reparación de las zonas de carga y descarga.
- Ejecución de pequeñas rampas de acceso para aceras, garajes y accesos privados.

Ventajas

- Altamente reactivo, endurece con la humedad del aire y tras el contacto con el agua.
- Aplicable con un espesor comprendido entre 20 y 70 mm en una única capa. Para el relleno de socavones de mayor espesor es posible realizar más capas de producto superpuestas, asegurándose de mojar y compactar, no obstante, cada una de las mismas.
- El paso de tráfico medio-ligero mejora su compactación sin dañarlo.
- Tras el curado no sufre reblandecimientos, ni siquiera con altas temperaturas.
- Resiste las cargas muy intensas, siempre que el suelo subyacente sea sólido.
- Resiste las heladas y la lluvia garantizando un resultado duradero y estable en el tiempo muy similar al de un asfalto tradicional aplicado en caliente.

Datos técnicos

Granulometría:	0-8 mm
Temperatura de reblandecimiento en estado endurecido:	70-75°C
Temperatura de aplicación permitida:	de 0°C a +35°C
Espesor de aplicación:	de 20 a 70 mm
Transitabilidad:	inmediata
Ensayo Marshall (tras 24 h en agua a + 60 °C) - estabilidad: - desplazamiento:	≥ 4 kN 2-5 mm
Presentación:	bidones de 25 kg
Consumo:	aprox. 23 kg/m ² por cm de espesor (aprox. 11 l de volumen por bidón)





1. Bache en carretera listo para ser reparado



*2. Aplicación de **Mape-Asphalt Repair 0/8***



3. Humectación de la superficie de **Mape-Asphalt Repair 0/8**



4. Compactación manual o mecánica de **Mape-Asphalt Repair 0/8**



Documentación técnica

Desde el menú zona técnica puedes acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de producto y tipología de documentación.

IBERMAPEI, S.A.

C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller

08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. +34-933435050

Fax +34-933024229

Internet: www.mapei.es

E-mail: ibermapei@ibermapei.es



/ibermapei